

Launalcryl satin

SPECIAL GRAND CHANTIER

Peinture acrylique **satinée**
INTERIEUR / EXTERIEUR

Édition 345//03

DEFINITION

Peinture satinée tendue, de belle qualité, pour tous travaux neufs ou de rénovation, spécialement conçue pour la réalisation de *grandes surfaces*.

À base de résines acryliques sélectionnées, en émulsion dans l'eau, **launalcryl satin** permet un *travail rapide et soigné*.

Son niveau de satiné lui confère un aspect velouté et permet une bonne lessivabilité.

EMPLACEMENT

S'utilise en travaux d'entretien et en travaux neufs sur toutes les surfaces verticales préalablement préparées.

LOCALISATION

Dans tous les locaux de simple habitation, les bureaux, les halls d'entrée, les grands chantiers.

SUPPORT

S'applique sur bois, ciments, plâtres et dérivés après impression du support.

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation des supports

Elle se fera conformément aux règles de l'art définies dans la NFP 74-201-1 (DTU 59.1).
On veillera plus particulièrement à la régularité d'aspect et à la bonne planéité du support.

2 - Impression

2 a - sur bois :

Imprimer avec notre impression **primer opacifiant** ou avec notre impression hydrodiluable **primero**

2 b - sur plâtres et dérivés :

Il est conseillé d'imprimer avec notre impression **primer opacifiant** ou notre impression hydrodiluable **primero**

2 c - sur bétons et enduits ciments :

Utiliser notre impression **primer opacifiant** ou notre impression hydrodiluable **primero**

3 - Application de **launalcryl satin**

Appliquer en deux couches, à la brosse ou au rouleau, à raison d'environ 150 g/m, séparées par un séchage de 2 à 4 heures.

Dans le cas d'une application au pistolet, diluer à l'eau à raison de 5% environ.

LAUNAL peintures division de THEOLAUUR peintures

13 CHEMIN DE LA CHASSE 31770 COLOMIERS T 05 62 742 742 _FAX : 05 61 3015 62

LAUNALCRYL SATIN CARACTERISTIQUES

Édition 345/03

COMPOSITION	:	Résines acryliques en émulsion dans l'eau. Dioxyde de titane Charges siliciques et carbonatées.
EXTRAIT SEC	:	57 ± 2 %
DENSITE	:	1,30 ± 0,05
VISCOSITE DE LIVRAISON	:	30 (mesurée au viscosimètre Drage mobile 3).
TEINTE	:	Existe en blanc. Teintes pastel uniquement avec nos colorants LAURATREND
APPLICATION	:	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique (Dilution 10 % dans ce dernier cas.)
DILUTION - NETTOYAGE	:	Eau.
SECHAGE	:	1 heure Redoublable : 6 heures
RENDEMENT SURFACE	:	6 à 8 m ² au kg suivant la porosité du fond.
TENEUR EN COV	:	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.

CONDITIONNEMENT Fût de 20 kg

CLASSIFICATIONS

AFNOR	:	Famille I - Classe 7b2 (NFP 36005).
HYGIENE	:	Produit à l'eau.
SECURITE	:	Ne contient pas de solvant.
TRANSPORT	:	Produit à l'eau non dangereux.
STOCKAGE	:	6 mois en emballage d'origine fermé. <i>Stocker à l'abri du gel.</i>
DONNEES DE SECURITE	:	Consulter le minitel : 08.36.05.10.12 code LAURAGAIS.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAUNAL PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAUNAL PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Annule et remplace l'édition n° 291/96

LAUNAL peintures division de THEOLAU peintures
13 CHEMIN DE LA CHASSE 31770 COLOMIERS
T 05 62 742 758 FAX 05 61 30 15 62