



Fiche technique N° LA3164
Juin 2010

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1

BOIS ET DERIVES : CONTRE-PLAQUE –
AGGLOMERE - ISOREL DUR – MEDIUM

PLATRE ET DERIVES : PLATRE LISSE - PLAQUES
DE PLATRE CARTONNEES - ENDUITS DE PLATRE

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES –
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

Laq Mill

Peinture laque décorative brillante
"haut de gamme"

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

14 à 16 m²/L

Fonction :

Peinture laque décorative "haut de gamme" d'aspect brillante en finition. Formulée à base de résine glycérophtalique en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur** : boiseries, surfaces murales et plafonds (*bois et dérivés, plâtre et dérivés et anciennes peintures*).
- **Extérieur** : boiseries et surfaces murales verticales (*bois et dérivés, anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Forme un film de peinture lisse et parfaitement tendu en finition.
- Protège efficacement le support contre les eaux de pluies et les intempéries.
- Entretien facile.

Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m²/L (selon le support)



= 8 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi (légèrement gélifiée).
- **Aspect en finition** : brillant tendu
- **Rendement** : de 14 à 16 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel** : brosse (pour les encadrements), rouleau laqueur ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 0,5 L - 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,17 à 1,23
- **Extrait sec** : 70 à 74 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).
Ce produit contient max 100 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Ce produit étant une laque, reboucher et poncer soigneusement le support pour obtenir une surface parfaitement plane et lisse.**
- **Sur fonds poreux (bois et dérivés, plâtre et dérivés)** : appliquer en impression notre LAURAPRIM.
- **Sur support ferreux** : appliquer notre sous-couche antirouille LAURAFER.

Voir les fiches techniques des produits cités

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, d'une parfaite planéité, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.

- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
- **A l'extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêchent le séchage de la peinture).**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551
Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015