



GAMME PRO

Fiche technique N° TD0702
Novembre 2011

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

ANCIENNES MAÇONNERIES : CIMENT - ENDUIT DE
CIMENT - BETON - BRIQUE

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

APRES SOUS-COUCHE : PLATRE ET DERIVES - BOIS
ET DERIVES

Satin glycéro aqua

Peinture décorative
d'aspect satiné en finition

INTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

PRODUIT COMPATIBLE AVEC UNE DÉMARCHÉ HQE®



EU Ecolabel : FR/07/028

Fonction :

Peinture décorative formulée à base de résine glycéro dans l'eau.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a / 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Murs, plafonds et boiseries (sur *anciennes maçonneries et anciennes peintures*).
Après application de la sous-couche : plâtre et dérivés, bois et dérivés.

Qualités dominantes :

- Excellente opacité : couvrir parfaitement le support.
- Forme un film de peinture lisse en finition.
- Camoufle les petits défauts du support.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : satiné soyeux
- **Coloration** : Possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Rendement** : de 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : pinceau, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Conditionnement** : 10 L - 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,25 à 1,35
- **Extrait sec** : 49 à 53 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 15 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux (bois et dérivés, plâtre et dérivés)** : appliquer notre sous-couche IMPRESSION GLYCÉR'O AQUA.
- **Sur support ferreux** : appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.

Nous vous proposons deux types d'application :

- 1) Appliquer en 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- 2) Appliquer en impression 1 couche de notre IMPRESSION GLYCÉR'O AQUA, puis 1 couche de notre SATIN GLYCÉR'O AQUA en finition.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.