

## Fonction :

Peinture décorative à base de résine acrylique.

**Classification** : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

## Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales et plafonds d'habitations et lieux publics.

## Qualités dominantes :

- Son aspect "mat profond" en finition est particulièrement bien adapté pour la décoration des plafonds.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé (monocouche dans certains cas).
- Masque les taches, les salissures et les petites imperfections du support.
- Anti flash-rusting (évite l'apparition des points de rouille sur les clous et autres têtes métalliques).
- Lessivable.

## Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m<sup>2</sup>/L



= ½ h



= 4 à 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect** : mat profond
- **Rendement en surface** : 6 à 8 m<sup>2</sup>/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution** : 5% d'eau dans le cas d'une application au pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 3 L - 10 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,36 à 1,46
- **Extrait sec** : 51 à 55 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 15 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés)** : appliquer en impression notre BANQUISE PLAQUES DE PLATRE (voir la fiche technique).

### Application :

- **Après les travaux de préparation des supports décrits ci-dessus**, sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Appliquer 1 couche directe.**
- Sur les teintes vives et foncées, il est nécessaire d'appliquer une 2<sup>e</sup> couche afin d'obtenir un rendu optimal.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

- Stocker à l'abri du gel.
- Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.