

Fonction :

Peinture à base de résine glycérophthalique pour l'impression des fonds poreux. Destinée à être recouverte par une peinture décorative.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur** : surfaces murales et plafonds.
- **Extérieur** : surfaces murales verticales.

Qualités dominantes :

- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- A base de solvant désaromatisé.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du support.
- Impression idéale pour le recouvrement de nos peintures décoratives à film mince (D2).

Caractéristiques pratiques :



= 9 à 12 m²/L (selon le support).



= 6 h



= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : mat
- **Rendement en surface** : 9 à 12 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Coloration** : Système à teinter COLORIMIX[®] ou colorants concentrés SELFCOLOR[®] (maximum 3 %).
- **Matériel** : brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Conditionnement** : 15 L – 2,5 L – 0,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,49 à 1,55
- **Extrait sec** : 78 à 82 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient max 350 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Anciens badigeons** : les éliminer totalement.
- **A l'extérieur**, si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THÉLOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre THÉLOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre peinture antirouille LAURAFER.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. **Appliquer directement 1 couche.**

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.

- **Ne pas appliquer sur ciments neufs (fonds alcalins).**
- **A l'extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher).**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551

Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015