



Fiche technique N° LA3347
Juin 2010

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1

BOIS ET DERIVES : EUROPEENS FEUILLUS -
EUROPEENS RESINEUX - TROPICAUX MI-DURS -
CONTRE-PLAQUE - AGGLOMERE - ISOREL DUR

Laurabois'O
fondur

Impression pour bois

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

Fonction :

Impression pour les bois non peints à base de nano particules acryliques. Destinée à être recouverte en finition par LASURE ou LASURE OPAQUE de notre gamme LAURABOIS'O.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTERIEUR / EXTERIEUR

Sur boiserie : portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières.

Qualités dominantes :

- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Forme un film protégé contre les algues, les lichens et les micro-organismes.
- Limite les remontées de tanin.
- Recouvrable par une peinture, une lasure ou un vernis.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L



= 1 h



= 4 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi - Incolore
- **Aspect** : mat velouté
- **Rendement en surface** : 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Dilution** : dans le cas d'une application au pistolet (5 à 10 % d'eau).
- **Conditionnement** : 3 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,22 à 1,25
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Sur bois neuf ou ancien non peint** : poncer et dépeussier. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté. **Bien dégraisser les bois anti-siccatis (qui empêche l'impression de sécher).**

Application :

- Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer 1 couche en répartissant le produit de façon homogène et en suivant le sens des fibres du bois. Laisser sécher 4 heures, puis effectuer un léger ponçage pour éviter les remontées des fibres du bois.
 - **Fondur doit être recouvert en finition par LASURE ou LASURE OPAQUE de notre gamme LAURABOIS'O.**
 - Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
 - **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

- Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.