

## LAUNAL GUMMI

### IMPERMÉABILISATION

Édition n° 11/95

#### DÉFINITION DU PRODUIT

Couche intermédiaire souple et très garnissante pour systèmes d'imperméabilisation, à base d'un mélange de résines acryliques réticulables à la lumière du jour.

#### EMPLACEMENT

Utilisé en couche intermédiaire pour masquer les imperfections des façades et conserver une très grande souplesse, même à basse température.

#### LOCALISATION

En extérieur, partout où se posent des problèmes de planéité, pour l'obtention de hautes performances en imperméabilité

#### SUPPORT

Bétons, ciments, anciennes peintures, anciens RSE ou RPE, bien adhérents, conformes

#### APPLICATION

##### 1- Ancien revêtement adhérent

###### \* Préparation du support :

Se conformer aux prescriptions définies dans les DTU 42.1.

EN PARTICULIER , BIEN VÉRIFIER L' ADHÉRENCE, BIEN NETTOYER LE SUPPORT (nettoyage haute pression)

###### \* Imprégnation :

appliquer **PRIMERO** ( ou le LAUNAL RS dilué à 20 % d'eau), appliquer au rouleau poils moyens à raison de 200 g/m<sup>2</sup>. Laisser sécher 24 heures.

###### \* Application du **LAUNAL GUMMI**

Appliquer au rouleau à poils longs (ou moyens) à raison de 200 à 600 g/m<sup>2</sup>. à l'aide d'un rouleau poils longs, laisser sécher 24 heures.

###### \* **Recouvrement : le recouvrement du Launal Gummi est impératif**

recouvrir suivant l'aspect désiré avec LAUNAL COAT RS , RS GRANIT, RS TALOCHÉ

**N B: Dans le cas d'un recouvrement par RS TALOCHÉ , il est impératif que le ton du GUMMI et du RS TALOCHÉ soit le même**

##### 2- Fonds neufs ou décapés

\* Préparation des supports : se conformer aux prescriptions définies dans le DTU 42-1

###### \* Imprégnation :

appliquer le **Launal Coat fixateur isolant** au rouleau poils moyens à raison de 150 g/m<sup>2</sup>. Laisser sécher 24 heures.

\* Application du **LAUNAL GUMMI**: Appliquer comme précédemment

\*Recouvrement: idem précédemment

##### 3- Nettoyage du matériel :

Nettoyer rouleaux et autres matériels à l'eau avant séchage.

## caractéristiques

COMPOSITION : **Liant** : dispersions acryliques réticulables aux U.V.  
**Pigments**: Dioxydes de titane/Carbonates de calcium/ silices  
**Solvant** : eau

DENSITÉ : 1,20 + - 0,01

VISCOSITÉ : mesurée au Viscosimètre Drage : 30/35  
Mobile MKZ/20.

TEINTE : Existe uniquement en blanc.

APPLICATION : Brosse Rouleau poils longs.

SÉCHAGE A 20°C ET Sec : 4 heures.  
60 % HYGROMÉTRIE : Recouvrable : 24 heures.

RENDEMENT SURFACE : 500 à 600 g/m<sup>2</sup>.

**CONDITIONNEMENT/ 20 kg**

## classifications

AFNOR : N.F.T. 36005 - Famille I - Classe 7 b2.

HYGIÈNE : Produit à l'eau.

SÉCURITÉ : Produit sans étiquette.

STOCKAGE : 8 mois en emballage d'origine fermé.  
STOCKER A L'ABRI DU GEL EN ATMOSPHERE TEMPÉRÉE.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par **LAUNAL peintures** et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

Tous cas d'application non explicitement prévus à l'intérieur du présent document doivent faire l'objet d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de **LAUNAL peintures**, préalablement à l'exécution de tous travaux.

La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.