

Fonction :

Peinture laque décorative à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- En intérieur : surfaces murales et plafonds.
- En extérieur : surfaces murales verticales.

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application.
- très bonne opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du support.
- Forte résistance à l'eau et la lumière.
- A l'extérieur, reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.

Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m²/L (selon le support).



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi
- **Aspect** : brillant tendu
- **Rendement en surface** : 10 à 12 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Coloration** : possible avec colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Matériel** : brosse, rouleau laqueur ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel** : EAU
- **Conditionnement** : 15 L – 3 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,22 à 1,28
- **Extrait sec** : 51 à 55 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).
Ce produit contient max 100 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **A l'extérieur**, si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THÉLOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre THÉLOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Fonds poreux (plâtre et dérivés)** : appliquer en impression notre LAURAPRIM ou EVEREST'O PRIMAIRE.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre sous-couche antirouille LAURAFER.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Appliquer 2 couches comme suit** :
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2^e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **A l'extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551

Mail : lauragais@theolaur.com - Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015