



**Fiche technique N° 901**  
Avril 2009

Annule et remplace  
les éditions précédentes

**Application après préparation sur  
supports conformes au D.T.U. 59.1**

**MAÇONNERIES** : ENDUIT DE CIMENT • FIBROCIMENT •  
BETON RAGRÉE • BETON CELLULAIRE • MORTIER •  
BRIQUES • PIERRE

**ANCIENNES PEINTURES** : HYDRODILUABLES •  
GLYCÉROPHTALIQUES • ACRYLIQUES

## Anti-Humidité

Peinture contre  
l'humidité des murs

**INTÉRIEUR**  
± 4 m<sup>2</sup>/L

### Fonction :

Peinture destinée au traitement et à la protection des murs contre l'humidité, dans les locaux à environnement humide. Formulée à base de résine acrylique dans un solvant.

**Classification** : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1

### Destination : INTÉRIEUR

Convient pour les murs de locaux humides : caves, salles d'eau, garages et souterrains (*ciment et dérivés, béton et dérivés, brique, pierre et anciennes peintures. Les meilleurs résultats seront obtenus sur des murs non peints*).

### Qualités dominantes :

- Permet à l'humidité accumulée dans les murs de s'évaporer vers l'extérieur.
- Protège efficacement contre la pénétration de l'humidité.
- Anti-efflorescence : évite la remontée des sels dissous par l'eau (salpêtre).
- Peut être recouverte par une peinture décorative en finition.

### Caractéristiques pratiques :



= ± 4 m<sup>2</sup>/L (*selon le support*)



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : blanc mat
- **Rendement** : ± 4 m<sup>2</sup>/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel** : brosse et rouleau
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : possible avec les colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 0,750 L – 2,5 L

### Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,50 à 1,60
- **Extrait sec** : 73 à 78 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).  
Ce produit contient max 500 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver et rincer à l'eau claire.
- **Éliminer le salpêtre avec une brosse de fer, puis appliquer une solution d'acide chlorhydrique dilué à 10 % dans l'eau**. Laisser agir, puis rincer abondamment.
- **Si nécessaire, procéder au rejointoiement des joints dégradés.**
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver et rincer à l'eau claire.
- **Si présence de moisissures et de mousses**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un produit adapté.
- **Sur support ferreux** : appliquer une sous-couche antirouille.
- En cas d'humidité trop importante, en rechercher l'origine et effectuer un traitement approprié.

### Application :

**Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et non friables, conformes au D.T.U. 59.1. **Il n'est pas nécessaire que le support soit sec pour appliquer le produit.**

- Appliquer le produit en 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- **Sur les murs très humides, nous vous recommandons d'appliquer le produit en 3 étapes :**
  - Commencer par le bas du mur sur le 1<sup>er</sup> tiers de la hauteur et laisser sécher 24 heures.
  - Appliquer sur le 2<sup>e</sup> tiers et laisser sécher 24 heures.
  - Terminer sur le 3<sup>e</sup> tiers du mur, puis laisser sécher.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Les meilleurs résultats seront obtenus sur des murs non peints.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.