



Fiche technique N° LA3145  
Juin 2010

Annule et remplace  
les éditions précédentes

## Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 42.1

### MAÇONNERIES :

BETON RAGRÉE – ENDUIT DE CIMENT –  
FIBROCIMENT – BETON CELLULAIRE – MORTIER –  
BRIQUES

### ANCIENNES PEINTURES :

PEINTURES HYDRODILUABLES -  
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

# Laurprotect BA

Base d'accrochage  
pour produits façade  
(D2, D3, i1, i2, i3 et i4).

**EXTÉRIEUR**

**6 à 8 m<sup>2</sup>/L**

## NOUVELLE FORMULE

### Fonction :

Base d'accrochage à base de résine acrylique renforcée en quartz micronisé. Consolide et homogénéise les fonds de maçonnerie et les anciennes peintures. Destinée à être recouverte par nos peintures façade Lauratech (D2, D3 ou système d'imperméabilisation i1/E4V2W2A2, i2/E4V2W2A3, i3/E5V2W2A4, i4/E5V2W2A5 ou un revêtement plastique épais (RPE)).

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b1

### Destination : EXTÉRIEUR

Surface murales (sur fonds de maçonneries et anciennes peintures en bon état).

### Qualités dominantes :

- Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement.
- Consolide et homogénéise les fonds de maçonneries et anciennes peintures.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).
- Forme un film de peinture protégé contre les algues, les lichens et les micro-organismes.

### Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** blanc mat rugueux
- **Rendement :** 6 à 8 m<sup>2</sup>/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 15 L – 5 L

### Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,36 à 1,44
- **Extrait sec :** 65 à 69 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).  
Ce produit contient max 750 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées**, poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THÉLOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre THÉLOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre LAURAFER.

*Voir les fiches techniques des produits cités.*

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 42.1. **Appliquer directement 1 couche.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

- **INFLAMMABLE**
- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

#### THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551  
Mail : [lauragais@theolaur.com](mailto:lauragais@theolaur.com) - Web : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015