

LAUNAL MAT

INTERIEUR

PEINTURE MATE POUR PLAFONDS

Edition 150/03

DEFINITION

Mat à plafond à base de résines glycérophtaliques hautement polycondensées, **LAUNAL MAT** est caractérisé par les performances suivantes :

- 1 - Bon pouvoir couvrant à sec.
- 2 - Atténuation des défauts du support en raison de sa grande matité.
- 3 - Application directe, même sur fonds normalement absorbants.
- 4 - Haut pouvoir garnissant et pénétration contrôlée qui lui confèrent une excellente résistance aux embuts.

EMPLACEMENT

Spécialement formulé pour l'application sur plafond, en intérieur.

LOCALISATION

LAUNAL MAT est parfaitement adapté aux travaux neufs et aux travaux d'entretien dans les locaux de simple habitation, les immeubles, les bureaux, les salles d'eau et les cuisines de logements soumis à une aération appropriée.

SUPPORT

Plâtres neufs ou déjà peints, plaques de plâtre cartonnées, bois agglomérés, d'une manière générale tous les fonds absorbants.

Ne pas appliquer sur ciment frais et amiante ciment.

ASPECT

Mat semi-tendu.

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation des supports :

Les supports seront secs, cohérents et préparés en conformité avec les règles de l'art définies dans le DTU 59.1.

2 - Application :

LAUNAL MAT s'applique en couche croisée, à l'aide d'un rouleau à poils longs, à raison de 200 à 250 g/m². Respecter un délai de séchage de 24 heures avant recouvrement éventuel.

LAUNAL MAT

CARACTERISTIQUES

Edition 150/03

COMPOSITION	:	Liant	:	Alkyde / huile spécialement traitée non pénétrante et non jaunissante.
		Pigments	:	Oxyde de titane - carbonate de calcium - agents matants spéciaux.
		Solvant	:	White spirit.
EXTRAIT SEC	:			78 % \pm 2 %
DENSITE	:			1,65 \pm 0,05.
VISCOSITE DE LIVRAISON	:			Semi-épais, légèrement thixotrope.
TEINTE	:			Blanc.
APPLICATION	:			Brosse, rouleau, pistolet airless.
DILUTION - NETTOYAGE	:			3 à 10 % de white spirit suivant les fonds.
ASPECT	:			Mat.
SECHAGE à 20°C et 60 % hygrométrie	:	H.P.	:	1 heure
		Sec	:	6 heures
		Redoublable	:	24 heures.
RENDEMENT SURFACE	:	5 m ₂ au kilo		suivant porosité et planimétrie.
		8,5 m ₂ au litre	« « «	

CONDITIONNEMENT 10 LITRES

CLASSIFICATIONS

AFNOR	:	NFT. 36005 - Famille I - Classe 4 a.
HYGIENE	:	S 23 - S 51. Ne pas laisser à la portée des enfants.
SECURITE	:	R 10 - Inflammable.
TRANSPORT	:	ONU 1263 - Classe 3 - N° identification danger 30.
STOCKAGE	:	8 mois en emballage d'origine fermé.
DONNEES DE SECURITE	:	Consulter le minitel : 08.36.05.10.12 code LAURAGAIS Ou Internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAUNAL PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAUNAL PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LAUNAL peintures- division de
THEOLAUUR peintures
Zone Ind. En Jacca B.P. 310
31770 COLOMIERS - FRANCE

Téléphone : 05 62 742 740
Télécopieur : 05 61 30 15 62