



Fiche technique N° GB898
Octobre 2008

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur supports conformes aux
règles de l'art.**

MAÇONNERIES :
BETON RAGRÉE – ENDUIT DE CIMENT –
FIBROCIMENT – BETON CELLULAIRE – MORTIER
– BRIQUE - PARPAING

PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES – ACRYLIQUES

BETON & FAÇADE

Peinture fixatrice et isolante

EXTÉRIEUR

6 à 8 m²/L

Fonction :

Peinture fixatrice pour fonds farinants et isolante pour fonds alcalins (maçonneries neuves).
Polyvalente, s'emploie pour l'impression et la finition décorative.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales après préparation du support.

Qualités dominantes :

- Consolide les fonds de maçonneries et les anciennes peintures.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L (selon le support)



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Rendement en surface :** de 6 à 8 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application)
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** colorants concentrés COULEURS EXPRESS® ou SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 10 L – 4 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,45 à 1,55
- **Extrait sec :** 70 à 74 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010).
Ce produit contient max 430 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- Si nécessaire, procéder au rejointoiement des joints dégradés.
- Si présence de mousses, champignons ou algues, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec un anti-mousse adapté.
- Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer puis laisser sécher.
- Sur métaux ferreux : appliquer une sous-couche antirouille adaptée.

Application :

- L'application se fera après les travaux de préparation des supports décrits ci-dessus, sur fonds propres, secs et sains, conformes aux règles de l'art. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- En finition (2^e couche) : ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- INFLAMMABLE
- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.