

# launal satin tendu

INTERIEUR

PEINTURE ALKYDE SATINEE

---

Edition 345/03

## **DEFINITION**

Peinture satinée tendue, de belle qualité pour tous travaux neufs du bâtiment, à base de résines glycérophtaliques spécialement sélectionnées.

## **EMPLACEMENT**

S'utilise en travaux d'intérieur sur toutes les surfaces verticales préalablement préparées.

## **LOCALISATION**

Dans tous les locaux de simple habitation, les bureaux, les halls d'entrée, les grands chantiers.

## **SUPPORT**

S'applique sur bois, plâtres et dérivés après impression du support.

## **MISE EN OEUVRE**

### **1 - Préparation des supports**

Elle se fera conformément aux règles de l'art définies dans la NFP 74-201-1 (DTU 59.1). On veillera plus particulièrement à la régularité d'aspect et à la bonne planéité des supports.

### **2 - Impression**

#### **2a - sur plâtres et dérivés :**

Imprimer avec nos impressions **primer opacifiant** ou **primero**

#### **2b - sur bétons ou enduits ciment :**

Imprimer avec notre impression **primer opacifiant**

### **3 - Application de launal satin tendu**

Appliquer en deux couches, à la brosse ou au rouleau, à raison d'environ 150 g/m<sup>2</sup>, séparées par un séchage de 24 heures.

LAUNAL peintures division de THEOLAUUR peintures  
13 chemin de la chasse 31770 COLOMIERS

**CARACTERISTIQUES**

Edition 345/03

<b>COMPOSITION</b>	:	Liant	:	résines alkydes
		Pigments	:	oxyde de titane et charges
		Solvant	:	white spirit.
<b>EXTRAIT SEC</b>	:	80 %	±	2 %.
<b>DENSITE</b>	:	1,55	±	0,05.
<b>VISCOSITE DE LIVRAISON</b>	:	M3	20/25	DRAGE.
<b>TEINTE</b>	:	Blanc.		
<b>APPLICATION</b>	:	Brosse,	rouleau.	
<b>DILUTION - NETTOYAGE</b>	:	White spirit.		
<b>ASPECT</b>	:	Satiné.		
<b>SECHAGE à 20°C et 60 % hygrométrie</b>	:	H.P.	:	1 heure
		Sec	:	2 à 3 heures
		Redoublable	:	24 heures.
<b>RENDEMENT SURFACE</b>	:	6 à 8 m <sub>2</sub>	au kg	suivant planimétrie et porosité du support.
		10 à 12 m <sub>2</sub>	au litre	

**CONDITIONNEMENT Fûts de 10 LITRES**

**CLASSIFICATIONS**

<b>AFNOR</b>	:	NFT 36005	-	Famille I	-	Classe 4a.
<b>HYGIENE</b>	:	S 23	-	S 51.		
<b>SECURITE</b>	:	R 10		Inflammable.		
<b>TRANSPORT</b>	:	ONU 1263	-	Classe 3	-	N° identification danger 30.
<b>STOCKAGE</b>	:	12 mois		en emballage d'origine non entamé.		
<b>DONNEES DE SECURITE</b>	:	Consulter le minitel	:	08.36.05.10.12		code LAURAGAIS.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAUNAL PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAUNAL PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.  
Annule et remplace l'édition n° 164 / 96