

Launal Siloxa Granit

Classement D3

REVETEMENT SEMI-EPAIS AU SILOXANE
HYDROFUGE

Édition 021 / 00

DEFINITION

Launal Siloxa Granit, revêtement semi-épais à base de résines siloxanes, confère au support un aspect minéral et une profonde matité.

Launal Siloxa Granit protège le support des eaux de ruissellement et des salissures, mais favorise les échanges entre le mur et l'extérieur.

Neuves ou vieilles, vos maçonneries supportent de fortes tensions, résistent à d'énormes compressions

Launal Siloxa Granit leur permet de respirer.

Launal Siloxa Granit existe en qualité fongicide, par ajout d'une dose de Cryptalaur, par fût au moment de l'emploi, ou de la préparation, en usine.

EMPLACEMENT

Sur tous les murs, en intérieur comme en extérieur, en entretien ou en travaux neufs.

LOCALISATION

Pour les murs des immeubles ou les locaux d'habitation, à la ville, à la campagne, en atmosphère moyennement agressive.

SUPPORT

Sur tout support, brut ou déjà peint, à partir du moment où l'on satisfait les règles de l'art définies dans le D.T.U. 59-1.

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation des supports

Le support doit être sain, sec, conforme aux règles de l'art définies dans le DTU 59-1.

Compte tenu de l'aspect mat et garnissant du produit, on pourra se contenter d'une préparation minimale et rapide du support (les problèmes de planimétrie sont très atténués).

2 - Impression du support

2a - Sur fond ciment très absorbant : utiliser notre fixateur **Primer Opacifiant**.

2b - Sur fond moyennement absorbant et anciennes peintures :

On pourra utiliser le **Launal Siloxa Granit**

dilué à 3 ou 5 %.

3 - Application

Appliquer au rouleau laine à poils longs à raison de 500 à 700 g/m.

Pour donner un aspect rustique, il est possible d'appliquer à la brosse carrée, sans diluer, en faisant un dessin en chevron par exemple.

4 - Recouvrement

Attendre 24 heures de séchage.

CARACTERISTIQUES

Édition 021 / 00

COMPOSITION	:	Copolymère acrylique et résine siloxane
EXTRAIT SEC	:	67 % \pm 2 %
DENSITE	:	1,30 \pm 0,05.
VISCOSITE DE LIVRAISON	:	Mesurée au DRAGE 33 P à l'aiguille 4.
TEINTE	:	Blanc.
APPLICATION	:	Rouleau sans dilution. Brosse carrée.
DILUTION - NETTOYAGE	:	Eau.
ASPECT	:	Mat - structuré.
SECHAGE à 20°C et 60 % hygrométrie	:	Environ 4 heures.
RENDEMENT SURFACE	:	500 à 700 g/m. Soit 2 à 3 m ₂ au litre.

CLASSIFICATIONS

AFNOR	:	NFT 36005 - Famille I - Classe 10c.
HYGIENE	:	Produit à l'eau. S 23.
SECURITE	:	Sans étiquette.
TRANSPORT	:	Sans étiquette.
STOCKAGE	:	1 an dans son emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
DONNEES DE SECURITE	:	Consulter le minitel : 08.36.05.10.12 code LAURAGAIS.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAUNAL PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAUNAL PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Annule et remplace l'édition n° 348 / 98

LAUNAL peintures – division de THEOLAUUR peintures

13 chemin de la chasse 31770 COLOMIERS Tél : 05 62 742 740 Télécopie 05 61 30 15 62