

laurprotect F

CLASSEMENT **D3**

MASQUE LE FAIENCAGE

SEMI-EPAIS

REVETEMENT SEMI-EPAIS ACRYLIQUE

Edition 150/03

DEFINITION

Revêtement semi-épais à base de copolymères acryliques en émulsion dans l'eau.

Très souple, **laurprotect F** permet **le pontage des faïencages** issus du vieillissement de la façade.

Résistant aux salissures, **laurprotect F** **protège la façade de l'encrassement** dû aux poussières grasses véhiculées dans l'air.

Résistant à l'eau de pluie, **laurprotect F** **évite les infiltrations d'eau de pluie** et la formation de sels susceptibles de déstabiliser le support.

EMPLACEMENT

Sur toute façade en béton, ciment, brute ou déjà peinte.

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation des supports

Les supports seront sains et secs, exempts de graisse et de salissures et en tout point préparés conformément aux règles de l'art définies dans les D.T.U. 59-1 et 59.2.

2 - Impression

** Sur fonds bruts, imprimer avec **laurprotect BA**.

** Sur fonds déjà peints, appliquer **laurprotect prim O**.

3 - Application de **laurprotect F**

Appliquer au rouleau à poils longs, à raison d'environ 400 à 500 g / m² par couche.

Respecter un temps de séchage de 24 heures entre couches.

*Le **classement D3** ne peut être obtenu qu'avec 2 couches de produit (consulter éventuellement nos services techniques).*

Ne jamais appliquer par temps de pluie ou sur des subjectiles gelés ou surchauffés.

Vent, soleil, brouillard sont les ennemis des revêtements de façade.

L'application devra s'effectuer à des températures comprises entre 5 et 30°C.

CARACTERISTIQUES

Edition 150/03

COMPOSITION	:	Liant : copolymères acryliques.
EXTRAIT SEC	:	65 % \pm 2 %.
DENSITE	:	1,40 \pm 0,05.
VISCOSITE DE LIVRAISON	:	30 / 35 mesurée au viscosimètre DRAGE à l'aiguille M4.
TEINTE	:	Blanc et teintes pastel.
APPLICATION	:	Rouleau laine à poils longs.
DILUTION - NETTOYAGE	:	Eau.
ASPECT	:	Mat satiné.
SECHAGE à 20°C et 60 % hygrométrie	:	4 heures.
RENDEMENT SURFACE	:	400 g/m ² par couche.

CLASSIFICATIONS

AFNOR	:	NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.
HYGIENE	:	Sans solvant.
SECURITE	:	Consulter la FDDS pour les consignes de sécurité
STOCKAGE	:	1 an dans les bidons d'origine fermés.

DONNEES DE SECURITE Consulter [minitel : 08.36.05.10.12](tel:08.36.05.10.12) code LAURAGALS ou [Internet: www.theolaur.com](http://www.theolaur.com).

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAURAGALS PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAURAGALS PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Annule et remplace l'édition n° 274 / 98