

Launalcryl mat

peinture acrylique à l'eau mate

SPÉCIAL GRAND CHANTIER
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR ABRITÉ

Édition 345/03

DÉFINITION

Peinture mate, garnissante, couvrante, pour toutes travaux neufs ou de rénovation, particulièrement adaptée à la réalisation de *grandes surfaces*.

A base de résines acryliques sélectionnées, en émulsion dans l'eau, **launalcryl mat** permet un *travail rapide et soigné*.

Stable à la lumière, non-saponifiable, **launalcryl mat** s'applique sur tout support de maçonnerie convenablement traité.

EMPLACEMENT

S'utilise en travaux d'entretien et en travaux neufs sur toutes les surfaces verticales préalablement préparées.

LOCALISATION

Dans tous les locaux de simple habitation, les bureaux, les halls d'entrée, les grands chantiers.

SUPPORT

S'applique sur ciments, plâtres et dérivés après impression du support.

MISE EN OEUVRE

1 - Préparation des supports

Elle se fera conformément aux règles de l'art définies dans la NFP 74-201-1 (DTU 59.1).

On veillera plus particulièrement à la régularité d'aspect et à la bonne planéité du support.

2 - Impression

2 a - sur plâtres et dérivés :

Il est conseillé d'imprimer avec notre impression **primer opacifiant** ou notre impression hydrodiluable **primero**.

2 b - sur bétons et enduits ciments :

Utiliser notre impression **primer opacifiant** ou notre impression hydrodiluable **primero**.

3 - Application de **launalcryl mat**

Appliquer en deux couches, à la brosse ou au rouleau, à raison d'environ 200 g/m, séparées par un séchage de 4 heures.

Dans le cas d'une application au pistolet, diluer à l'eau à raison de 5% environ

Launalcryl mat

CARACTÉRISTIQUES

Édition 345/03

- COMPOSITION** : Résines acryliques en émulsion dans l'eau.
Dioxyde de titane
Charges siliciques et carbonatées.
- EXTRAIT SEC** : 68 ± 2 %
- DENSITÉ** : 1,66 à 1,74
- VISCOSITÉ DE LIVRAISON** : 42,5 (mesurée au viscosimètre Drage mobile 4).
- TEINTE** : Existe en blanc.
Teintes pastel uniquement avec nos colorants
- LAURATREND
- APPLICATION** : Brosse, rouleau, pistolet pneumatique
(dilution 10 % dans ce dernier cas.)
- DILUTION - NETTOYAGE**: Eau.
- ASPECT** : Mat.
- SÉCHAGE** : 1 heure
- Redoublable : 6 heures
- RENDEMENT SURFACE**: 4 à 5 m² au kg suivant la porosité du fond
soit 6 à 8 m² / litre.
- TENEUR EN COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :
30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.

CONDITIONNEMENT Fût de 25 kg

CLASSIFICATIONS

AFNOR : Famille I - Classe 7b2 (NFP 36005).

HYGIÈNE : Produit à l'eau.

SÉCURITÉ : Ne contient pas de solvant.

TRANSPORT : Produit à l'eau non dangereux.

STOCKAGE : 6 mois en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

DONNÉES DE SÉCURITÉ : Consulter le minitel : 08.36.05.10.12 code LAURAGAIS.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par LAUNAL PEINTURES et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de LAUNAL PEINTURES. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Annule et remplace l'édition +