



Fiche technique N° 703
Mars 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

Application après préparation
sur supports
conformes au D.T.U. 59.1

MAÇONNERIES :

BETON RAGRÉÉ - ENDUIT DE CIMENT - FIBROCIMENT -
BETON CELLULAIRE - MORTIER - PARPAINGS - BRIQUE

ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHALIQVES - ACRYLIQUES

**CREPIS - REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS & SEMI-
EPAIS**

Façade
100% Pliolite®

Peinture décorative pour façades

EXTÉRIEUR

6 à 8 m²/L

GARANTIE 10 ANS DE BONNE TENUE

Ce produit est garanti 10 ans de bonne tenue en application verticale, hors esthétique, sous réserve du respect strict des conditions d'utilisation préconisées. La garantie couvre le remplacement des produits à quantité égale limitée à 100 litres. Pour obtenir cette garantie, l'application de LA FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR est impérative. Nous adresser votre demande de garantie sur papier libre dans un délai de 2 mois, avec votre ticket de caisse (preuve d'achat) en précisant la qualité des produits de notre marque achetée et la surface en m² de votre façade.

Fonction :

Peinture décorative pour façades formulée à base de résine Pliolite® (Trademark of Eliokem).

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (*maçonneries, anciennes peintures et crépis*).

Qualités dominantes :

- Offre une excellente imperméabilité au support.
- Laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.
- Forme un film de peinture protégé contre les algues, les lichens et les micro-organismes.
- Excellente résistance aux climats marins.
- Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.
- Rénove les crépis.

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L (selon le support).



= 4 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** mat
- **Rendement en surface :** 6 à 8 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 10 L – 2,5 L – 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,45 à 1,55
- **Extrait sec :** 70 à 75 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010).
Ce produit contient max 430 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre ANTI-MOUSSE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre ANTI-MOUSSE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur métaux ferreux** : appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.
- **Pour obtenir la garantie de 10 ans, l'application de la FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR est impérative.**

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Après application de la FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR** (pré-teintée avec la teinte de finition si celle-ci est vive ou foncée), laisser sécher 24 heures. Puis appliquer 2 couches successives de FAÇADE 100% PLIOLITE® en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- **Sur maçonneries neuves (plus de 3 mois)** : application possible sans impression de FAÇADE 100% PLIOLITE® en 2 couches successives (hors garantie de 10 ans).
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
- **Ne pas appliquer par temps pluvieux et de gel, ni en plein soleil.**

SUPPORTS D'APPLICATION : BETON CIMENT BRIQUE PARPAING ANCIENNES PEINTURES	PREPARATION		IMPRESSION	FINITION
	GRATTAGE BROSSAGE	LAVAGE	FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR *	FAÇADE 100% PLIOLITE®
Maçonneries neuves (plus de 3 mois)	OUI	NON	OUI	APPLICATION EN 2 COUCHES A 24 HEURES D'INTERVALLE = 6 à 8 m²/L PAR COUCHE
Fonds anciens non peints	OUI	OUI	OUI	
Fonds peints en bon état	OUI	OUI	OUI	
Fonds peints farinants	OUI	OUI	OUI	
Fonds peints écaillés	IMPERATIF	OUI	IMPERATIF	
Fonds faïencés	VOIR FAÇADE MICROFISSUREE FAIENCEE			
Fonds microfissurés < 0,2 mm	VOIR FAÇADE MICROFISSUREE FAIENCEE			
Anciens crépis plastiques	BROSSAGE	OUI	OUI	2 COUCHES
Soubassements	OUI	OUI	OUI	2 COUCHES 6 à 8 m²/L

* L'application de la FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR est impérative pour bénéficier de la garantie 10 ans de bonne tenue de nos peintures "Concept façades".

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.