



Fiche technique N° 708
Avril 2009

Annule et remplace
les éditions précédentes

**Application après préparation
sur supports conformes au
D.T.U. 59.1**

MAÇONNERIES : BETON RAGRÉÉ - ENDUIT DE
CIMENT - FIBROCIMENT - BETON CELLULAIRE -
MORTIER - BRIQUES

PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES

Façade Abîmée

Peinture décorative
pour façades abîmées

EXTÉRIEUR
6 à 8 m²/L

GARANTIE 10 ANS DE BONNE TENUE

Ce produit est garanti 10 ans de bonne tenue en application verticale, hors esthétique, sous réserve du respect strict des conditions d'utilisation préconisées. La garantie couvre le remplacement des produits à quantité égale limitée à 100 litres. Pour obtenir cette garantie, l'application de LA FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR est impérative. Nous adresser votre demande de garantie sur papier libre dans un délai de 2 mois, avec votre ticket de caisse (preuve d'achat) en précisant la qualité des produits de notre marque achetée et la surface en m² de votre façade.

Fonction :

Peinture décorative pour façades abîmées. Formulée à base de résine polysiloxane et de résine Théolite® (exclusivité THEOLAUR Peintures).

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1 / 7b2

Destination : EXTÉRIEUR

Surfaces murales verticales (*maçonneries et anciennes peintures*).

Qualités dominantes :

- **Microporeuse** : laisse "respirer" le support en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.
- **Forme un film de peinture protégé** contre les algues, les lichens et les micro-organismes.
- **Reste propre plus longtemps** en milieu urbain pollué.
- **Offre une excellente imperméabilité** au support.
- **Insaponifiable** : s'applique également sur maçonneries neuves de plus de 3 mois (fonds alcalins).

Caractéristiques pratiques :



= 6 à 8 m²/L (*selon le support*).



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Prêt à l'emploi (2 teintes : blanc - ton pierre).
- **Aspect en finition** : mat
- **Rendement** : 6 à 8 m²/L (*selon le support*).
- **Matériel** : pinceau, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel** : EAU
- **Coloration** : colorants concentré SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 2,5 L - 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,47 à 1,55
- **Extrait sec** : 66 à 70 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient max 5 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre.** Laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues,** effectuer un traitement curatif de la surface à peindre avec notre ANTI-MOUSSE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer notre ANTI-MOUSSE, puis laisser sécher sans rincer.
- **Sur métaux ferreux :** appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.
- **Pour obtenir la garantie de 10 ans, l'application de la FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR est impérative.**

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support,** sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Après application de la FAÇADE SOUS-COUCHE FIXATEUR** (*pré-teintée avec la teinte de finition si celle-ci est vive ou foncée*), laisser sécher 24 heures. Puis appliquer directement FAÇADE ABÎMÉE en 1 seule couche.
- **Sur maçonneries neuves (plus de 3 mois) :** application possible sans impression de FAÇADE ABÎMÉE en 2 couches successives.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C. Ne pas appliquer par temps pluvieux et de gel, ni en plein soleil.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.